

JX 1201 Expandált grafitból készült tömítőlemez Üvegszál erősítéssel

Expandált grafitból készült tömítőlemez, üvegszál erősítéssel, melynek köszönhetően könnyen vágható, nyírható. Helyettesíti az összes azbesztmentes gumiszálas tömítőlemezt = 1 univerzális tömítőlemez - csökkennek a raktározási költségek. Ellenáll a ciklikus hőingadozásoknak. Az anyag nem öregszik.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Maximális hőmérséklet oxidációs közegben	+500 °C
Maximális hőmérséklet gőz esetében	+650 °C
A fólia fajsúlya	1,1 g/cm
Széntartalom	99%
Hamutartalom	≤1%
Kilugozható kloridtartalom	50ppm Max
Kéntartalom ASTM C-816	1000ppm Max.
Kilugozható floridtartalom	50ppm Max.
Összenyomhatóság ASTM F36A	30-40%
Visszarugózás ASTM F36A	15-20%

Méretek: lemezek 1500 x 1500 mm
Vastagságok: 2,0; 3,0 mm

